

ROXIDAN

ДЕКОРАТИВНОЕ ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ ОКИСЛЕННЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

серия 391

ОПИСАНИЕ

ROXIDAN – это декоративная металлизированная патина, воспроизводящая вид типичной «состарившейся» поверхности, окислившейся под воздействием атмосферных явлений.

Любая стенная поверхность или дерево, декорированное средством ROXIDAN, приобретает живой и материальный вид железа с эффектом «кортен», с особыми хроматическими оттенками и приятной шероховатостью при прикосновении.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:

- новые и старые штукатурки на водной основе;
 - поверхности из бетона;
 - поверхности из гипса и гипсокартона;
 - поверхности со старой краской минеральной или органической основы, просушенные, не осыпающиеся, плотные, впитывающие и правильно подготовленные.;
 - поверхности из дерева, стружкобетона, многослойной фанеры, при условии, что они впитывающие.
- Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «Подготовка поверхности».
- Не наносить на не просохшие поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: акриловый сополимер в водной дисперсии.
- Пигменты и наполнители: металлические пигменты
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: $1,13 \pm 0,05$ кг/л
- Вязкость при упаковке UNI 8902: 26000 ± 4000 сП при 25°C (ротационный вискозиметр Брукфильда)
- Высыхание (при 25°C и 65% О.В.): поверхностное через 30 мин., для повторного нанесения 4 часа.

ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ

Для всех поверхностей:

Для подготовки основы - см. техническую карту ROXIDAN FONDO код 3920019.

- Перед нанесением финишного покрытия ROXIDAN необходимо убедиться в том, что нанесенная декоративная основа ROXIDAN FONDO хорошо высохла.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения: Температура окружающей среды: мин. +8°C / макс. +35°C Относительная влажность воздуха: <75% Температура поверхности нанесения: мин. +5°C / макс. +35°C Влажность поверхности нанесения: <10%
- Инструменты: кельма из нержавеющей стали
- Кол-во слоев: 2. Для достижения специальных декоративных эффектов возможно нанесение 1 слоя.
- Разведение: готово к использованию.

Способ нанесения:

- Подождать не менее 8 часов с момента нанесения декоративной основы ROXIDAN FONDO.
- Нанести финишное покрытие ROXIDAN, с равномерно распределяя его по всей поверхности кельмой из нержавеющей стали.
- Сразу после этого ещё раз пройти по поверхности кельмой из нержавеющей стали, снимая излишки материала.
- Подождать 1-2 минуты и окончательно обработать поверхность кельмой из нержавеющей стали круговыми движениями в разные стороны.
- Через 4 часа нанести второй слой тем же способом.

- Чистка инструментов: промываются водой сразу по окончании работы.

- Примерный расход: 100-125 мл/м.кв на 1 слой в зависимости от желаемого эстетического эффекта. Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для более точного определения расхода.

КОЛЕРОВКА

Материал выпускается в базе для колеровки Perla (0001), которая используется также и как готовая финишная отделка. Колеровка производится с помощью тинтометрической системы Macromie.

В случае использования различных партий колерованного материала, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия в тональности.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения в оригинальной невскрытой упаковке и при указанной температуре: 2 года.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)

Кат. A/I: финишное покрытие для декоративных эффектов (на водной основе): 200 г/л (2010)

ROXIDAN Макс. содержание: 200 г/л ЛОС (летучих органических составляющих)

Материал не требует информационных этикеток предупреждающего характера согласно действующим нормативам. При использовании материала соблюдать действующие нормы гигиены и техники безопасности. После использования не выбрасывать тару бесконтрольно, а дать остаткам хорошо высохнуть и обращаться с ними как со специальными отходами. Хранить в местах, недоступных для детей. В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать ему тару или этикетку. Не выбрасывать остатки в канализацию, в водоемы или в почву.

ROXIDAN

ДЕКОРАТИВНОЕ ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ ОКИСЛЕННЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

серия 391

Для получения дополнительной информации обращаться к Листу безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Декоративное финишное покрытие с эффектом окисленных металлов для внутренних работ.

Нанести на внутренние поверхности, подготовленные с помощью ROXIDAN FONDO, финишное покрытие для декоративной отделки ROXIDAN, серия 391, на основе акрилового сополимера в водной дисперсии и с металлическими пигментами, в 1-2 слоя в зависимости от желаемого декоративного эффекта.

Доставка и применение материала на месте евро за м.кв.

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che l'informazione presentata è basata sul miglior nostro know-how e sui test di laboratorio e tecnici. È impossibile assumersi responsabilità per i risultati ottenuti se le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro controllo. Consigliamo di verificare sempre l'idoneità del materiale in ogni caso particolare. La presente carta annulla e sostituisce tutte le precedenti. Per qualsiasi informazione tecnica rivolgersi al personale Colorificio San Marco al tel: 800853048.