



# TEKNOL 1881

## алкидная грунтовочная краска

<b>ТИП КРАСКИ</b>	Водоразбавляемая алкидная грунтовочная краска.
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Применяется в промышленности в качестве грунтовки для наружных облицовочных досок и элементов деревянных зданий. До применения изделия следует проконсультироваться с изготовителем краски, чтобы убедиться в том, что изделие подходит для данного объекта.
<b>СПЕЦСВОЙСТВА</b>	Защищает древесину при поверхностной окраске на месте строительства или на заводе. Все же, поверхностное нанесение следует выполнять как можно скорее, в позднем случае, следующим летом. Поверхностную окраску можно выполнять как дисперсионными, так и масляными красками.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Содержание сухих веществ</b>	44 объемных %
<b>Общая масса твердых веществ</b>	прим. 880 г/л
<b>Летучие органические вещества (VOC)</b>	прим. 21 г/л
<b>Теоретическая укрывистость</b>	8 м <sup>2</sup> /л для разбавленной (разбавление 1 : 1) для краски (мокрая пленка 125 мкм, сухая пленка 30 мкм)

**Время высыхания, +23°C, относительная влажность 50 %  
разбавление 1 : 1  
(стекло 120 мкм)**

- от пыли	через 20 минут
- на ощупь	через 1 час
<b>Покрытие следующим слоем</b>	через 2 - 3 суток

<b>Разбавитель, очистка инструментов</b>	Вода
<b>Глянец</b>	Матовая
<b>Цвета</b>	Белая, желтая и красная Краска подходит к колеровочной системе Текномикс.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** См. паспорт по технике безопасности.

**См. на обороте**

ВНИМ! По поводу риска самовоспламенения, отходы, образующиеся из изделия, туман от распыления и загрязненная ветошь и т.д. следует хранить в пожаробезопасном месте, в герметично закрытой емкости. Погружение в воду также рекомендуется.

---

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Подготовка поверхности** Поверхность должна быть чистая и сухая.  
Влажность древесины должна быть ниже 20%.
- Условия нанесения** Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должны быть выше +5°C и относительная влажность воздуха ниже 80%.
- Нанесение** Краску тщательно перемешать перед нанесением.  
Краску наносить вакуумным распылителем, машиной, снабженной щеткой, распылителем или кистью.  
Разбавить водой в соотношении 1:1 в зависимости от метода нанесения и окрашиваемого объекта.
- ХРАНЕНИЕ** Защищать от мороза. Подходящая температура хранения составляет +10 - +25°C.

---

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете [www.teknos.com](http://www.teknos.com) вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.

---



VE\_1078\_Tuoteseloste.pdf