

Технический паспорт



[Z] Deco-tec® 5433

Атмосфероустойчивое масло BioWeatherProtectX

Описание продукта

Тип продукта

Натуральное экологичное древесное масло с высоким содержанием твердых частиц. [Z] Deco-tec® 5433 глубоко проникает в древесину, отличается прекрасными ухаживающими свойствами и хорошо предохраняет дерево от воздействия УФ-лучей. Средство оптимально защищает древесину, сохраняет ее естественный вид и придает поверхности грязе- и водоотталкивающие свойства. Средство содержит биоцид, быстро сохнет и очень удобно в применении.

Область применения

Защита и декоративная обработка компонентов из дерева без привязки к точным размерам вне соприкосновения с землей на открытой территории, особенно рекомендуется для использования на фасадах, деревянных террасах, садовой мебели и прочих универсальных деревянных поверхностях, находящихся на открытом воздухе.

Технические данные

На основе связующего

Цвет

Натуральные масла.

Color-Line Nature и особые тона на основе [Z] Deco-tec® 5433 Basis DEL. Является частью системы смешивания красок ZOBEL.

На оттенок могут повлиять вид, качество и влажность дерева, а также условия применения.

Указания по применению

Способы нанесения

С помощью кисти, валика или распылителя

[Z] Deco-tec® 5433 можно наносить на сырую древесину или на древесину, предварительно пропитанную средством [Z] Deco-tec® 5110.

Как правило, древесное масло наносится в два слоя с соответствующей промежуточной просушкой.

Необходимо учитывать особенности нанесения слоев Berger-Zobel! Выполнить пробное нанесение средства. Перед применением проверить соответствие цвета. Последующие претензии не принимаются.

Рабочая вязкость

Условия применения

Средство готово к применению.

- Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, прочной и не содержать разделяющие вещества.
- Влажность древесины не должна превышать 20 %.
- Не применять при температуре окружающей среды ниже 15 °C или выше 30 °C.
- Перед использованием тщательно перемешать.
- Сразу после нанесения средства древесину необходимо защитить от дождя.
- Не наносить средство под прямыми солнечными лучами.
- Обильно и равномерно наносить средство небольшой кисточкой или маховой кистью до полного насыщения волокон. Избыток масла через 20 минут убрать салфеткой, избегать образования пленки.
- На древесных породах и сучках с насыщенным внутренним составом и высоким содержанием смолы в зависимости от оттенка может проявиться изменение цвета. На сучках покрытие может не впитаться. Субстраты с насыщенным внутренним составом и высоким содержанием смолы могут негативно повлиять также и на впитывание лакокрасочных покрытий на водной основе. Выделение смолы не является дефектом покрытия.
- Пропитанные средством тряпки, тампоны и другие рабочие материалы смочить водой или поместить в закрытое ведро, после чего утилизировать их, соблюдая технику пожарной безопасности — существует опасность самовоспламенения.
- Сам продукт не является самовоспламеняющимся.

Технический паспорт



[Z] Deco-tec® 5433

Атмосфероустойчивое масло BioWeatherProtectX

- Защиту древесины следует обеспечивать путем периодического нанесения средства [Z] Deco-tec® 5433 в соответствии с нагрузкой и местными климатическими условиями. В целом достаточно одного нанесения в 1—3 года. В соответствии с техническими условиями цветные варианты характеризуются повышенной устойчивостью к атмосферным воздействиям.
- Защитный эффект и интенсивность цвета зависят от количества нанесенных слоев.
- Рекомендация: перед нанесением средства на новое деревянное покрытие террасы дать ему выветриться в течение 2 недель.
- Старые террасы перед нанесением средства тщательно очистить водой и высушить. При необходимости отшлифовать грубые участки наждачной бумагой.
- При обработке садовой мебели рекомендуется отдать предпочтение прозрачному варианту [Z] Deco-tec® 5433 transparent.

Расход

30—70 мл/м² на одно нанесение в зависимости от впитываемости конкретной древесной породы и метода работы

Время сушки:
(20 °C / 50 % отн. влажности
воздуха)

Последующая обработка: через 12-16 часов

Древесные породы с насыщенным внутренним составом могут сохнуть дольше. Длительность сушки зависит от толщины слоя и условий окружающей среды. Низкая температура и высокая влажность воздуха замедляют сушку. Следует обеспечивать поддержание подходящей температуры и достаточный воздухообмен.

Очистка рабочего оборудования

Сразу после применения очистить при помощи уайт-спирита (бензина-растворителя) или соответствующего растворителя.

Прочие указания

Срок хранения

24 месяца в прохладном, но не промерзающем месте, в закрытой оригинальной упаковке

Указания по безопасности

Перед применением ознакомиться с маркировкой и информацией о продукте. При применении и хранении продукта соблюдать принятые меры безопасности. Данные о технике безопасности и указания по утилизации содержатся памятке по безопасности.