

**AQUA PRIMER 2900-02****лессирующая грунтовка**

---

<b>ТИП КРАСКИ</b>	Водоразбавляемая, на алкидно-акриловой основе, лессирующая грунтовка для деревянных поверхностей.
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	<p>Для грунтовочной обработки деревянных окон и наружных дверей, фасадной фанеры, клеенных деревянных балок и шумоизолирующих ограждений.</p> <p>В качестве поверхностной обработки можно применять лак AQUATOP 2920 или 2600. При поверхностной обработке в лак добавить 3 - 5 % AQUA PRIMER 2900, использованный в грунтовке.</p> <p>До применения изделия следует проконсультироваться с изготовителем краски, чтобы убедиться в том, что изделие подходит для данного объекта.</p>
<b>СВОЙСТВА</b>	AQUA PRIMER 2900-02 хорошо проникает в древесину и обеспечивает хорошую адгезию. Она быстро высыхает и хорошо шлифуется. Подходит для окраски распылителем.

---

<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>	
<b>Содержание сухих веществ</b>	9 ±2 объемных %
<b>Общая масса твердых веществ</b>	прим. 100 г/л
<b>Летучие органические вещества (VOC)</b>	прим. 20 г/л
<b>Теоретическая укрывистость</b>	20 м <sup>2</sup> /л (мокрая пленка 50 мкм, сухая пленка 5 мкм)
<b>Время высыхания, +23°C / 50 % RH</b>	
- на ощупь	через 1 час
- нанесение следующего слоя	через 3 часа
	Время высыхания дано приблизительно, так как изделие предназначено для деревянной подложки.
<b>Разбавитель, очистка инструментов</b>	Вода
<b>Глянец</b>	Матовая
<b>Цвета</b>	Бесцветная Краска подходит к колеровочной системе Текномикс.

См. на обороте

---

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность должна быть чистая и сухая. Влажность древесины должна быть ниже 20%.
<b>Условия нанесения</b>	Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +15°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. Наилучший результат будет достигнут, когда температура высыхания +23 - +38°C, относительная влажность воздуха 50 - 70% и хорошая вентиляция.
<b>Нанесение</b>	Краску тщательно перемешать перед нанесением.  Краска наносится методом облива (flow-coat) или окунания.
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	Срок хранения указан на этикетке. Хранить в герметично закрытой емкости. Наиболее предпочтительная температура хранения: +10°C - +25°C.  ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА

---

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете [www.teknos.com](http://www.teknos.com) вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.

---



VE\_1454\_Tuoteseloste.pdf